

5001 PU ANTICORROSIVE PRIMER

Опис	Двокомпонентний антикорозійний поліуретановий ґрунт високої якості. Володіє чудовою адгезією, міцністю і супротивом до навантажень. Формує ідеально гладку поверхню перед нанесенням фінішних поліуретанових покриттів. Застосовується для транспортних засобів, човнів, обладнання та металоконструкцій.	
Технічна інформація	Колір	Світло-сірий
	Ступінь блиску	Матовий
	Щільність	1,5 (±0,05) кг/л
	Сухий залишок	(A+B) 55-57 % за об'ємом
	Теоретична витрата	6 м²/кг (50мкм) (A+B)
	Змішування комп.	A:B=5:1 по вазі
	Життєздатність суміші	1-1,5 год. (25°C)
	Зміст ЛОС	Готової суміші (+10% розчинника): 499 гр./л Норма ЄС (2010): 500 гр./л. Під категорія: J –двокомпонентні покриття, ґрунтовані покриття для сталевих поверхонь, Тип S. Продукція для покриття транспортних засобів Норма ЄС (2010): 540 гр./л. Під категорія: Si– ґрунт
Час сушіння (25°C)	Висихання на дотик	20-25 хв. (50 мкм)
	Шліфування	4 год. (50 мкм)
	Міжшарове сушіння	3-5 год. (50 мкм)
	Затвердіння	4 год. (50 мкм)
	Повне затвердіння	48-72 год. (50 мкм)
	(Вказаний час є орієнтовним і залежить від кількості розчинника, вологості та температури)	
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути чистою і сухою. Під час нанесення та розкриття фарби температура навколишнього середовища, поверхні, що фарбується, і фарби не повинна опускатися нижче 5°C. Відносна вологість не повинна перевищувати 80%. Температура поверхні повинна бути на 3°C вище температури повітряної роси.	
Застосування	Співвідношення змішування A:B – 5:1 за вагою. Перед застосуванням основу фарби (компонент A) та затверджувач (компонент B) слід ретельно перемішати по всьому об'єму тарного місця. Розведення розчинником: <u>Розпилення безповітряне</u> 5-10% розчинником 1115 <u>Повітряне розпилення</u> (діаметр: 1,8мм, тиск: 3-4 бар) 5-10% розчинником 1115 [щільність – 20-30" (Ford Cup N.4)]. Рекомендована товщина 50-75 мкм сухої плівки: Наносити за температури: 10-35°C Рекомендовані розчинники: 1115-2540-1131	
Зберігання	36 місяці (при 5-30°C).	

Ця технічна специфікація скасовує та замінює всі попередні надані версії.

Інформація, інструкції, рекомендації та характеристики, зазначені в даній технічній специфікації, є результатом досліджень, проведених під контролем або адаптованих умов. Необхідно встановити фактичні умови, в яких наноситься продукт, відповідно до зазначених умов, відповідальність за це несе виключно покупець та/або особа, яка працює з цим продуктом.