

8008 ACRYLIC PU COATING

Опис	Двокомпонентна акрилова фарба, затверджувач якого містить аліфатичний ізоціанат. Має високий блиск, УФ і хімічну стійкість, а також кольоростійкість і збереження глянцею з часом. Підходить для металевих та бетонних поверхонь. Ідеально для поверхонь, що контактують з водою (наприклад басейни, фонтани і т.д.)	
Технічна інформація	Колір	RAL на замовлення, прозорий
	Блиск	Глянцевий
	Щільність	0,98-1,25 кг/л. (залежно від кольору)
	Сухий залишок (A+B)	51% за об'ємом
	Співвідношення компонентів	A:B-2:1 за об'ємом
	Теоретична витрата	10м ² /л (50мкм)
	Роботопридатність суміші	5 год. (20°C)
	Зміст ЛОС	Максимальний вміст ЛОС у готовому до застосування продукті (+5% розчинника): 499г/л Норма ЄС (2010): 500 г/л ПІДКАТЕГОРІЯ: j- двокомпонентні функціональні покриття, покриття для бетонної підлоги. Тип-OP
Час сушіння (25°C)	Від пилу	1-2 год. (50 мкм)
	На дотик	8-10 год. (50 мкм)
	Повна полімеризація	72-96 год. (50 мкм)
	<i>(Вказаний час є орієнтовним і залежить від кількості розчинника, вологості та температури)</i>	
	Контакт води з покриттям має здійснюватися через 2-3 тижні після покриття поверхні, щоб досягти повної полімеризації матеріалу.	
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути просушена і очищена від частинок, що відшарувалися, пилу, масел і т.д. Старі шари мають бути видалені. Поверхня повинна бути підготовлена двома компонентними ґрунтами (8001 або 812 EPOXY PRIMER для металевих поверхонь, 850 для бетону). У випадку, якщо матеріал використовуватиметься як прозорий лак, рекомендується не використовувати епоксидну ґрунтовку, оскільки можливе пожовтіння підкладки. У такому випадку 8008 використовується і як ґрунт, з попереднім розчиненням на 20-30%.	
Нанесення	Ретельно змішати компонентні A:B-2:1 за об'ємом. Згодом додається розчинник. Методи нанесення: Розпилювачем (діаметр: 1,8 mm, тиск: 3-4 bar) або пензлем після розчинення матеріалу одним з рекомендованих розчинників 1115 –2555 –2540 на 5% Якщо потрібно повторне покриття. Поверхня має бути відшліфована механічними засобами, щоб досягти найкращого ступеня адгезії.	
	Рекомендована товщина плівки	50-75 мкм
	Вологість	<70% відносної вологості
	Вологість підкладки	<4%
	Наносити за температури	10-35 °C
	Розчинники	2555-1115 -2540 Вибір відповідного розчинника залежить від методу нанесення, показників температури та вологості. Для оптимального вибору розчинника прохання зв'язатися із представником технічного відділу нашої компанії.
Зберігання	До 36 міс. У сухому та прохолодному місці (при 5-35°C).	
Безпека	Ознайомтеся із паспортом безпеки. Надається за запитом.	

Справжній технічний паспорт скасовує та замінює усі попередні версії.

Вся зазначена в даному технічному паспорті інформація, рекомендації, інструкції та технічні характеристики є результатами випробувань

11th km Old National Road Kilkis- Thessaloniki, Thessaloniki PC 57008, • Tel: 00302310782645 • Fax: 00302310780045

проведених під контролем, або в спеціально заданих умовах. Їх точність, повнота і придатність у конкретних умовах будь-якого використання продукції повинні визначатися виключно Покупцем та/або особою, що працює з даним продуктом.