

182 YACHT VARNISH

Опис	Однокомпонентний поліуретановий лак для дерева з високим сухим залишком (HS), підходить для внутрішніх та зовнішніх поверхонь, особливо біля моря. Містить ультрафіолетові фільтри для захисту дерев'яних поверхонь від сонячного випромінювання. Має відмінну стійкість до погодних умов і захищає деревину від вологи. Зберігає, захищає та прикрашає всі дерев'яні поверхні. Має відмінну адгезію і гнучкість і не відшаровується. Ідеально підходить для використання у морському кліматі на дерев'яних поверхнях (човни, поручні тощо).	
Технічна інформація	Колір:	Прозорий
	Блиск:	Мат (181)- Глянець (182)
	Щільність:	0,92 кг/л
	Теоретична витрата	10-12 м²/л
	Вміст ЛОС*	Максимальний вміст ЛОС у готовому до застосування продукті (5% розчинник): 399 г/л Норма ЄС (2010): 400 г/л Підкатегорія: е – Протрави для деревини, що наносяться на внутрішні/зовнішні додаткові елементи, ТИП ОР
Час сушіння (25°С)	На дотик:	5-6 год.
	Повторне використання:	10-12 год.
	Повна полімеризація:	72-96 год.
<i>(Вказаний час є орієнтовним і залежить від кількості розчинника, вологості та температур)</i>		
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути очищена від пилу та осушена від олії, а також від пухких деталей. Старі покриття мають бути видалені механічним способом. Для захисту деревини рекомендується використовувати консервант для деревини (XYLOLIN або XYLOSOL extra) перед нанесенням Yacht varnish.	
Нанесення	Наносити в один шар пензлем або розпилювачем після розведення 1124 на 5%. Щоб уникнути можливого потріскування поверхні, не наносити товстий або другий шар.	
	Наносити при температурі:	10°C-35°C
	Вологість:	< 70 %
	Вологість дерев'яної поверхні:	< 12 % тверді сорти дерева < 15 % м'які сорти дерева
	Розчинник:	1124 Вибір відповідного розчинника залежить від методу нанесення, показників температури та вологості. Для оптимального вибору розчинника прохання зв'язатися із представником технічного відділу нашої компанії.
Рекомендується чистити інструменти відразу після використання рекомендованими розчинниками.		
Перед нанесенням кожного шару поверхня має бути повністю очищена та просушена.		
Після нанесення покриття необхідно захищати поверхню від вологи (> 70%) та дощу протягом приблизно 48 годин.		
Зберігання	До 12 міс. у сухому та прохолодному місці при температурі 5-30°C.	
Безпека	Ознайомтеся з паспортом безпеки. Надається за запитом.	

Вся зазначена в даному технічному паспорті інформація, рекомендації, інструкції та технічні характеристики є результатами випробувань проведених під контролем, або в спеціально заданих умовах. Їх точність, повнота і придатність у конкретних умовах будь-якого використання продукції повинні визначатися виключно Покупцем та/або особою, що працює з даним продуктом.