

560 POOL PAINT

Опис	Однокомпонентна фарба для басейнів на основі синтетичних смол хлоркаучуку стійка до дії хлору та ультрафіолету. Підходить для цементних басейнів, фонтанів, стін та ін. Не містить шкідливих та токсичних добавок.	
Технічна інформація	Колір	Блакитний, широка палітра кольорів
	Глянець	Напівматова
	Сухий залишок	60% за вагою
	Щільність	1,24 кг/л
	Теоретична витрата	8-10 м ² /л
	Вміст ЛОС	465 г/л
		Максимальний вміст готового до застосування продукту (+10% розчинника): 499 г/л
		Норми ЄС (2010): 500г/л
		Підкатегорія: і-однокомпонентне функціональне покриття, покриття для бетонної підлоги, Тип - ОР
Час сушіння (25°C)	Висихання від пилу	10 хв (30мкм)
	Висихання на дотик	30 хв (30мкм)
	Міжшарова витримка	5 год (30мкм)
	Повна полімеризація	72 год (30мкм)
	УВАГА: Перед заповненням басейну водою та додаванням хлору має пройти як мінімум 10 днів для повного висихання покриття. (Вказаний час є орієнтовним і залежить від кількості розчинника, вологості та температури)	
Підготовка поверхні	Поверхня має бути сухою, знежирена, очищена від бруду та пилу. Рекомендується обробка поверхні епоксидною ґрунтовкою 850 А+В або ґрунтовкою на основі розчинника 2000 з подальшим фарбуванням поверхні фарбою через 12-36 год після ґрунтування.	
Нанесення	Наноситься в один або два шари безпосередньо на бетонну поверхню. Догляд за покриттям: перефарбувати через 2-3 роки, не потрібно видалити старе покриття. Чи не покривати двокомпонентними покриттями. Методи нанесення: пензлем, валиком, розпилювачем – розбавити на 10% розчинником	
	Рекомендована товщина плівки	30-50мкм
	Наносити за температури	5-40°C
	Розчинники	1131-1015
		Вибір відповідного розчинника залежить від методу нанесення, показників температури та вологості. Для оптимального вибору розчинника прохання зв'язатися із представником технічного відділу нашої компанії.
Зберігання	До 36 міс. У сухому та прохолодному місці (при 5-40°C).	
Безпека	Ознайомтеся із паспортом безпеки. Надається за запитом.	

Справжній технічний паспорт скасовує та замінює усі попередні версії.

Вся зазначена в даному технічному паспорті інформація, рекомендації, інструкції та технічні характеристики є результатами випробувань проведених під контролем, або в спеціально заданих умовах. Їх точність, повнота і придатність у конкретних умовах будь-якого використання продукції повинні визначатися виключно Покупцем та/або особою, що працює з даним продуктом.