



Сертифікат якості № 96 від 23.12.2025
Емаль алкідна ПФ-115 ТМ Khimrezerv PRO чорна(25кг)(18.2л)шт
ТУ У

№ партії: 96

Дата виробництва: 23.12.2025

№	Найменування показників	Значення показників	
		По ТУ У	Фактичні
1	Колір покриття емалі	Повинен знаходитись у межах допущених відхилень, встановлених контрольними зразками кольору, затверджених у встанов-леному порядку	Відповідає
2	Зовнішній вигляд покриття	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, оспин, патьоків, зморшок і сторонніх вклю-чень поверхню. Допускається невелика шагрень	Відповідає
3	Вміст нелетких речовин,%,не менше	75	
4	Час витікання за лійкою в`язкості №6 за температури плюс (23,0±0,5)°C ,с.	60-100	
5	Ступінь перетиру,мкм, не більше	30	30
6	Час висихання за температури (23±2)°C, годин, не більше, до ступеня 3 для емалей:		
7	червоної,чорної	48	48
8	інших кольорів	24	
9	Еластичність покриття при вигині, мм, не більше	2	2
10	Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
11	Міцність покриття при ударі,мм, не менше	400	400
12	Твердість покриття емалі за маятниковим приладом (маятник Кеніга),с., не менше	17	
13	Блиск покриття за блискоміром з кутом виміру 60°,%, не менше	65	

Висновок: данна партія відповідає показникам ТУ У



Начальник ВТК:



Лаборант:

